

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1736105

Solicitante:	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.
Dirección :	Rincón 575 Piso 6,7 y 8 Montevideo Uruguay
Descripción de las muestras:	DA-MC1_ANCAP, M:18-10-18; C67-C68 R 20 Meliter, Ing. Juan A. Rodriguez
Identificación de las muestras:	1736105001 - 783-2018
Procedencia de las muestras:	Suministrado por el cliente

Datos complementarios de la muestra:

Producto: Diluido asfáltico

Tipo	MC1	Ruta	20
Fecha Muestreo	18/10/2018	Tramo	C/68
Fabricante	ANCAP	Kms	105K000 - 108K000
Elaboración	---	Constructor	MELITER
Factura	---	Transportista	---
Fecha Factura		Ing. Constructor	H. MARISCO
		Ing. DNV	RODRIGUEZ BARBAGELATA

RESULTADOS 1736105001 - 783-2018			
<u>Parámetro</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidad</u>	<u>Observaciones</u>
Viscosidad, Saybolt Furol a 50°C	149,6	SFS	
Viscosidad cinemática a 60°C	167	cSt	
Punto de inflamación (Tag copa abierta)	>80,0	°C	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 190°C	0,0	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 225°C	14,8	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 260°C	36,1	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 316°C	83,6	%	
Destilación: Residuo de destilación a 360°C, porcentaje en volumen	69,5	%	
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Penetración, 25°C, 100 g, 5 s	209	0,1 mm	
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min	85	cm	

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1736105

RESULTADOS 1736105001 - 783-2018			
<u>Parámetro</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidad</u>	<u>Observaciones</u>
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Solubilidad en tricloroetileno	99,75	%	

Referencias:

EDM - Materiales y Productos Forestales

- **Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 190°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 225°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 260°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 316°C, Destilación: Residuo de destilación a 360°C, porcentaje en volumen, según:** Destilación de diluido asfáltico - ASTM D402/D402M -14
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min, según:** Ductilidad de materiales bituminosos - ASTM D113 -07
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Penetración, 25°C, 100 g, 5 s, según:** Penetración de materiales bituminosos - ASTM D5/D5M -13
- **Punto de inflamación (Tag copa abierta), según:** Punto de Inflamación de diluido asfáltico con copa Tag abierta - ASTM D3143-08
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Solubilidad en tricloroetileno, según:** Solubilidad de materiales asfálticos en tricloroetileno - ASTM D2042 -15
- **Viscosidad cinemática a 60°C, según:** Viscosidad cinemática de asfaltos - ASTM D2170/D2170M -10
- **Viscosidad, Saybolt Furol a 50°C, según:** Viscosidad Saybolt-Furol - ASTM D88 -07(2013)

Las fechas de realización de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace referencia este informe.

Los resultados son válidos sobre la muestra tal como se recibió.



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1736105

Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.
Este informe sólo será válido en su versión electrónica firmada digitalmente.
Los ensayos fueron realizados en LATU Montevideo.

Se expide el presente Informe, en Montevideo, a los veintidós días del mes de enero, del año dos mil diecinueve.

Javier Doldán
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo