



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1737077

Solicitante:	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.
Dirección :	Rincón 575 Piso 6,7 y 8 Montevideo Uruguay
Descripción de las muestras:	DA-MC1_ANCAP, M:01-11-18; C67-C68 R 20 Meliter, Ing. Juan A. Rodriguez
Identificación de las muestras:	1737077001 - 883-2018
Procedencia de las muestras:	Suministrado por el cliente

Datos complementarios de la muestra:

Producto: Diluido asfáltico

Tipo	MC1	Ruta	20
Fecha Muestreo	01/11/2018	Tramo	C67 AMP
Fabricante	ANCAP	Kms	18K000 - 120K000
Elaboración	---	Constructor	MELITER
Factura	---	Transportista	ANCAP
Fecha Factura		Ing. Constructor	H. MARSICO
		Ing. DNV	JUAN RODRIGUEZ

RESULTADOS 1737077001 - 883-2018			
Parámetro	Resultado	Unidad	Observaciones
Viscosidad, Saybolt Furol a 50°C	128,3	SFS	
Viscosidad cinemática a 60°C	153	cSt	
Punto de inflamación (Tag copa abierta)	>80	°C	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 190°C	0,0	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 225°C	12,9	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 260°C	30,6	%	
Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 316°C	87,1	%	
Destilación: Residuo de destilación a 360°C, porcentaje en volumen	69,0	%	
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Penetración, 25°C, 100 g, 5 s	242	0,1 mm	
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min	>150	cm	

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1737077

RESULTADOS 1737077001 - 883-2018

<u>Parámetro</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidad</u>	<u>Observaciones</u>
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Solubilidad en tricloroetileno	99,60	%	

Referencias:

EDM - Materiales y Productos Forestales

- **Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 190°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 225°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 260°C, Destilación: Destilado, porcentaje en volumen del destilado total a 360°C a 316°C, Destilación: Residuo de destilación a 360°C, porcentaje en volumen,** según: Destilación de diluido asfáltico - ASTM D402/D402M -14
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Ductilidad, 25°C, 5 cm/min,** según: Ductilidad de materiales bituminosos - ASTM D113 -07
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Penetración, 25°C, 100 g, 5 s,** según: Penetración de materiales bituminosos - ASTM D5/D5M -13
- **Punto de inflamación (Tag copa abierta),** según: Punto de Inflamación de diluido asfáltico con copa Tag abierta - ASTM D3143-08
- **Ensayos sobre residuo de ensayo de destilación: Solubilidad en tricloroetileno,** según: Solubilidad de materiales asfálticos en tricloroetileno - ASTM D2042 -15
- **Viscosidad cinemática a 60°C,** según: Viscosidad cinemática de asfaltos - ASTM D2170/D2170M -10
- **Viscosidad, Saybolt Furol a 50°C,** según: Viscosidad Saybolt-Furol - ASTM D88 -07(2013)

Las fechas de realización de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace referencia este informe.

Los resultados son válidos sobre la muestra tal como se recibió.



LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
INFORME DE ENSAYO N° 1737077

Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.
Este informe sólo será válido en su versión electrónica firmada digitalmente.
Los ensayos fueron realizados en LATU Montevideo.

Se expide el presente Informe, en Montevideo, a los veintidós días del mes de enero, del año dos mil diecinueve.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Javier Doldán', is positioned above the printed name and title.

Javier Doldán
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo