







<b>Makrohietutkimus / Macroscopic examination:</b> EN ISO 17639:2013	<b>Nimike / Designation:</b> EN ISO 17639-A-I-1.2/Nital
<b>Syövytysmenetelmä / Etching method:</b> Sively / Swabbing	<b>Hyväksymisrajat / Acceptance criteria:</b>



Micro structure. x200



Micro structure. x500

**Muuta / Comments:**

**Kokeen valvoja / Certified By:**

- Täyttää vaatimukset  
Meet the requirements
- Ei täytä vaatimuksia  
Do not meet the requirements

DEKRA Industrial Oy  
Metallilaboratorio

 PT 546 Harri Toivonen

Testaaja / Examiner Turku  
Testaus ja seloste pvm. 07.03.2018  
Testing and report date

Testausselosteen osittainen kopioiminen kielletty ilman DEKRA Industrial Oy Metallilaboratorion lupaa.  
Testausksen arviointi asiakkaan toimittaman tilausaineiston mukaisesti. Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille.  
Partial copying of the report is prohibited without permission of DEKRA Industrial Oy Metal laboratory.  
Test evaluation according to customers purchasing material. The test results apply only to the items tested.

 FINAS  
Finnish Accreditation Service  
T220 (EN ISO/IEC 17025)

Käyntiosoite / Office Address:  
Telakkakatu 1  
20240 TURKU  
Metalli lab. Turku

Käyntiosoite / Office Address:  
Erkki Koiso-Kanttilan katu  
90570 OULU  
Metalli lab. Oulu

Puhelin / Phone: +358 (0)9878020  
Telefax: +358 (0)106707181  
email: etunimi.sukunimi@dekra.com  
www.dekra.fi

**MITTAUSPÖYTÄKIRJA: alkuaineanalyysi (S-OES)**  
**TEST REPORT: elementary analysis (S-OES)**

**Kohde / Object**

Tilaaaja / Purchaser:	
Osoite / Address:	
Mittauskohde tai materiaali / Sample or material:	<b>Steel Bridge, Margat P1, in reference to report 180348</b>
Tunniste / Identification:	<b>180348</b>
Mittauspaikka / Location:	DEKRA Industrial Oy, Turku

Laboratoriomittaus / In laboratory

Kenttämittaus / On site

**Olosuhde / Condition**

Mittaja / Operator:	Harri Toivonen
Päiväys / Date:	7.3.2018
Laitte ja menetelmä / Equipment & method:	Spectrotest S-OES (kipinäherätteen emissiospektrometri / ignition emission spectrometer)
Lämpötila / Temperature [°C]:	22
Kosteus / Humidity [RH-%]:	13

Alkuaine / Element	C [%]	Si [%]	Mn [%]	P [%]	S [%]	Cr [%]	Mo [%]	Ni [%]
Keskiarvo/Average	0,060	0,031	0,492	0,029	0,019	0,010	0,025	0,027
Keskihajonta / Std.dev.	0,004	0,005	0,031	0,002	0,002	0,036	0,001	0,004
Mittausepävarmuus / Uncertainty of measurement, k=2	± 0,009	± 0,018	± 0,025	± 0,007	± 0,006	± 0,073	± 0,016	± 0,079

Alkuaine / Element	Al [%]	Co [%]	Cu [%]	Nb [%]	Ti [%]	V [%]	W [%]	Pb [%]
Keskiarvo/Average	0,003	<0,009	0,037	<0,005	<0,001	0,003	<0,040	<0,010
Keskihajonta / Std.dev.	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	0,005	0,001

Alkuaine / Element	Sn [%]	As [%]	Zr [%]	Ca [%]	Ce [%]	B [%]	Zn [%]	La [%]
Keskiarvo/Average	0,008	0,018	<0,003	N/A	N/A	0,003	N/A	N/A
Keskihajonta / Std.dev.	0,000	0,001	0,000	N/A	N/A	0,000	N/A	N/A

Alkuaine / Element	Pd [%]	Ta [%]	Fe [%]
Keskiarvo/Average	N/A	N/A	99,200
Keskihajonta / Std.dev.	N/A	N/A	0,077

Cekv = C+Mn/8+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 (IIW)

0,15

Tulos on kolmen polton keskiarvo. / Result is average of three sparks

Epävarmuus on absoluuttinen mittausepävarmuus pitoisuutena ilmoitettuna. / Uncertainty of measurement is absolute to measured value


Akkreditoinnin pätevyysalue alkuaineanalyysissä: / Scope of accreditation on elementary analysis: C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo and Ni

**Tuloksen arviointi / Evaluation of result**

Based on the composition and the tensile test, the material corresponds with a standard structural steel S235 (EN 10025)

Testauselosteen osittainen kopiointi kielletty ilman DEKRA Industrial Oy Metallilaboratorion lupaa. Tulokset pätevät vain tutkitulle näytteelle.

Partial copying of the report is prohibited without permission of DEKRA Industrial Oy Metallilaboratory. The test result relate only to the item tested.

<b>Client</b> Signature and stamp for approval	<b>DEKRA Industrial Oy</b> <b>Metallilaboratorio</b>  PT 546 Harri Toivonen 
Päivämäärä / Date:	Testaaja / Examiner: Harri Toivonen Päivämäärä / Date: 7.3.2018

